



MYG Marine

Avec notre partenaire



VOYAGER PU

Voyager PU est Revêtement de sol Vinyl homogène avec traitement de surface Polyuréthane. Il ne nécessite pas de traitement spécifique initial, mais un traitement périodique es conseillé.

Flexible, Voyager PUR permet la réalisation de remontée en plinthe.

Voyager PUR doit être soudé entre lé à l'aide des cordons de soudure Polyflor assortis.



3910 NCS S 3020-Y20R



3890 NCS S 1510-Y30R



3700 NCS S 2000N



3900 NCS S 4020-Y30R



3870 NCS S 2005-Y50R



3880 NCS S 1505-Y30R



3850 NCS S 4040-Y70R



3930 NCS S 2030-Y20R



3920 NCS S 1020-Y10R



3840 NCS S 3060-Y80R



3860 NCS S 3030-R



3780 NCS S 3020-R50B



3710 NCS S 3000-N



3720 NCS S 5502-B



3760 NCS S 4050-R80B



3730 NCS S 3010-R90B



3740 NCS S 2030-R90B



3750 NCS S 4040-R90B



3770 NCS S 4020-R80B



3810 NCS S 4010-B70G



MYG Marine

Avec notre partenaire



VOYAGER PU



3820 NCS S 5020-B30G



3790 NCS S 2010-B90G



3800 NCS S 3030-G20Y



3830 NCS S 6020-G



Épaisseur

2mm



Format:

2mx20m=40m²



Poids:

3200g/m²



Performance générale:

Conforme aux normes EN 649 et ASTM F1913



Réaction au feu:

Conforme à la norme UIC 564-2:1991

Norme ISO 3795 0mm/mm

Norme ASTM E662: <450

Conforme à la norme IMO MSC 307(88) annexe 1 part 2 et 5

Conforme à la norme 95/28/EC

Norme EN 13501-1 : Classement Bfl-S1

Norme ASTM E648: Classe 1b (2mm)



Antidérapant:

Norme EN 13893: Classe DS

Norme AS/NZS 4586: Classe R9



Résistance à l'abrasion:

Norme EN 649/EN ISO 10581:

Groupe M / Type 2



Environnement:

100% recyclable / contient 25% de produit recyclé



Utilisation Marine:

American Bureau of shipping

US Coast Guard

Marine equipment Directive 96/98/EC

SOLAS 74

China Classification Society

Class NK

Conforme (2mm)

Conforme (2mm)

Conforme (2mm)

Conforme (2mm)

Conforme (2mm)

Conforme (2mm)



Empreinte résiduelle:

Norme EN 433/ EN ISO 24343-1:

<0.1mm



Stabilité dimensionnelle:

Norme EN434 / EN ISO 23999:

<0.4%max



Résistance à la lumière:

Norme ISO 105-B02 Method 3:

>6



Charge statique maximum:

Norme ASTM F970:

750 psi