



**MYG** Marine

Avec notre partenaire



**BUILDING TRUST**

## PRIMER C

### Description

Primer C est un apprêt à base aqueuse destiné à favoriser l'adhérence des produits béton Sikafloor Marine.

Il peut être utilisé directement sur support béton et acier, et après application du primaire Sikacor ZP sur tôle alu afin d'éviter toutes réactions chimiques.

Sur tôle Acier, l'application du Sikacor ZP est également conseillée si l'on souhaite une protection anticorrosion du support.

Conditionnement en bidon de 10kg

### Mise en œuvre

Application au rouleau sur support propre et sec, exempt de corrosion, graisse ou autres substances qui pourraient nuire à l'adhésion.



<b>Base chimique</b>	Emulsion en caoutchouc de styrène-butadiène
<b>Couleur</b>	Bleu laiteux
<b>Densité</b>	1.0kg/l
<b>Viscosité</b>	125mPa environ
<b>Teneur en solides</b>	50% environ
<b>pH</b>	7*8
<b>Température d'application</b>	5°C à 35°C
<b>Méthode d'application</b>	Rouleau
<b>Temps de pré séchage</b>	2 à 3 heures
<b>Consommation sur l'acier</b>	75g/m <sup>2</sup>
<b>Consommation entre couche de mortier</b>	150 à 300g/m <sup>2</sup> environ
<b>Température d'entreposage</b>	5°C à 35°C
<b>Conservation</b>	12 mois