



MYG Marine

Avec notre partenaire



BUILDING TRUST

SFM 118 FC

Description

Sikafloor marine 118 FC est un mortier de ragréage sur base ciment modifié et polymère. Autolissant, SFM 118FC est un mortier à séchage rapide.


Mono composant, prêt à l'emploi et facile d'utilisation, il peut être pompé.

Pour utilisation en intérieur.

Conditionnement en sac de 25kg

Mise en œuvre

Application coulé en intérieur sur support primairisé à l'aide du Sika Primer C



Base chimique	Mortier modifié polymère
Couleur	Gris
Ratio de mélange	Pour 1 sac de 25kg: 5.3 à 6L (21-24%)
Densité une fois sec	1.8g/cm ³ - 1.8kg/m ³
Température du support	5-35°C
Epaisseur d'application	3 à 25mm
Consommation/sac (1mm)	13m ² environ
Temps d'application	20mn environ
Temps avant marche	2 heures environ
Resistance à la compression	35MPa environ
Resistance à la déformation	7.7MPa environ
Elasticité	12.3 GPa environ
Retrait	0.03% environ
Conservation	12 mois

Showroom **MYG Marine** 5, rue Pierre Vergniaud - 44600 Saint-Nazaire

contact@myg-design.com