



# MYG Marine

Avec notre partenaire



**BUILDING TRUST**

## SFM 100


### Description

Sikafloor® Marine-100 est un mortier autonivelant léger monocomposant à base de ciment modifié aux polymères.

Conditionnement en sac de 14kg

### Mise en œuvre

Application coulé en intérieur sur support primarisé à l'aide du Sika Primer C



Base chimique	Mortier de Ciment modifié aux polymère
Couleur	Gris
Ratio de mélange	Pour 1 sac de 16kg: 5.9 à 6.4L
Densité une fois sec	0.9g/cm <sup>3</sup> - 0.9kg/m <sup>3</sup>
Température du support	5-30°C
Epaisseur d'application	10mm max
Consommation/sac (2mm)	7.5m <sup>2</sup> environ
Temps d'application	30mn environ
Temps avant marche	12 heures environ
Résistance à la flexion	4.2 MPa
Module d'élasticité en compression	2 GPa
Conservation	12 mois